

Wie hart ist das Holz / Parkett?

Der errechnete Wert wird in N/mm² angegeben. Je höher dieser ist, desto härter ist das Holz/Parkett.

Die wichtigsten und gebräuchlichsten Holzarten :

Holzart	Brinellhärte N/mm ²	Dichte g/cm ³	Härteklasse
Jatoba	69	0,95	4
Tigerwood	60	0,90	4
Merbau	49	0,85	4
Kempas	52	0,82	4
Wenge	44	0,80	4
Zebrano	56	0,75	4
Ahorn	48	0,72	4
Akazie	48	0,72	4
Eiche	34	0,71	4
Buche	34	0,69	3
Esche	38	0,65	3
Walnuss	36	0,65	3
Pitch Pine	33	0,63	3
Lärche	25	0,59	2
Kirsche	30	0,58	2
Kiefer	19	0,52	2
Fichte	12	0,47	1